



8Z7VLZ9V



检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2026) 皖检 JX 字 第 01453 号

产品名称 螺栓装配式框架结构泵房
Product Name

受检单位 合肥硬派供水技术有限公司
Inspected Body

委托单位 合肥硬派供水技术有限公司
Client

检验类别 委托检验
Kind of Test



安徽省产品质量监督检验研究院
Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

检 验 报 告 TEST REPORT

№: (2026) 皖检 JX 字 第 01453 号

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name	螺栓装配式框架结构泵房		型号规格 Model/Type	XBZ-216.0-14.0×8.0×3.0-M-YP	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	合肥硬派供水技术有限公司		受检单位 Inspected Body	合肥硬派供水技术有限公司	
委托单位 Client	合肥硬派供水技术有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业聚集区森林大道北侧皖液液压 1 号厂房		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共伍项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2026-06-05 — 2026-06-11		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	2026.03	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	/	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1 套
样品等级 Sample Grade	/	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2026-06-05
检验依据 Test Criteria	GB/T4336-2016 GB/T228.1-2021 GB/T4956-2003 及委托方提供的《螺栓装配式框架结构泵房技术要求》				
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目符合 GB/T4336-2016 GB/T228.1-2021 GB/T4956-2003 标准及委托方提供的《螺栓装配式框架结构泵房技术要求》的要求。 （检验专用章） 签发日期:				
备注 Note	检验项目 1 为现场检验项目。				

批准:

Approver:

审核:

Auditor:

编制:

Writer:

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2026) 皖检 JX 字 第 01453 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
1	结构型式	由槽钢、工字钢、围护板模块及紧固件等组成，泵房围护板模块应进行拼接，不得采用焊接。泵房围护板模块和经过热度锁锌处理的结构件均应采用螺栓及橡胶密封垫片进行拼装，严禁使用焊接	符合要求	合格
2	围板模块板 (BCH340)	见以下三项	见以下三项	合格
2.1	围板模块板 (BCH340) 力学性能	见以下三项	见以下三项	合格
2.1.1	下屈服强度 R_{eL} (MPa)	≥ 255	347	合格
2.1.2	抗拉强度 R_m (MPa)	≥ 340	394	合格
2.1.3	断后伸长率 A (%)	≥ 22	28.0	合格
2.2	围板模块板 (BCH340) 化学成分	见以下四项	见以下四项	合格
2.2.1	C (%)	≤ 0.25	0.09	合格
2.2.2	Mn (%)	≤ 1.70	0.43	合格
2.2.3	P (%)	≤ 0.030	0.017	合格
2.2.4	S (%)	≤ 0.025	0.014	合格
2.3	围板模块板 (BCH340) 锌层厚度 (μm)	≥ 12	34	合格
3	槽钢构件 (Q235B)	见以下三项	见以下三项	合格
3.1	槽钢构件 (Q235B) 力学性能	见以下三项	见以下三项	合格
3.1.1	上屈服强度 R_{eH} (MPa)	≥ 235	376	合格
3.1.2	抗拉强度 R_m (MPa)	370 ~ 500	463	合格
3.1.3	断后伸长率 A (%)	≥ 26	31.0	合格
3.2	槽钢构件 (Q235B) 化学成分	见以下五项	见以下五项	合格
3.2.1	C (%)	≤ 0.20	0.18	合格
3.2.2	Si (%)	≤ 0.35	0.15	合格
3.2.3	Mn (%)	≤ 1.40	0.28	合格
3.2.4	P (%)	≤ 0.045	0.022	合格
3.2.5	S (%)	≤ 0.045	0.017	合格
3.3	槽钢构件 (Q235B) 锌层厚度 (μm)	≥ 30	79	合格

安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2026) 皖检 JX 字 第 01453 号

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
4	工字钢构件 (Q235B)	见以下三项	见以下三项	合格
4.1	工字钢构件 (Q235B) 力学性能	见以下三项	见以下三项	合格
4.1.1	上屈服强度 R_{eH} (MPa)	≥ 235	287	合格
4.1.2	抗拉强度 R_m (MPa)	370 ~ 500	411	合格
4.1.3	断后伸长率 A (%)	≥ 26	35.5	合格
4.2	工字钢构件 (Q235B) 化学成分	见以下五项	见以下五项	合格
4.2.1	C (%)	≤ 0.20	0.18	合格
4.2.2	Si (%)	≤ 0.35	0.13	合格
4.2.3	Mn (%)	≤ 1.40	0.29	合格
4.2.4	P (%)	≤ 0.045	0.015	合格
4.2.5	S (%)	≤ 0.045	0.024	合格
4.3	工字钢构件 (Q235B) 锌层厚度 (μm)	≥ 70	91	合格
5	螺栓紧固件锌层厚度 (μm)	≥ 40	45	合格
以下空白				

注 意 事 项

1. 报告无本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
2. 除全文复制外，未经本单位批准不得部分复制报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对报告若有异议，应于收到或应当收到报告之日起十五日内书面提出，逾期不予受理。属于监督性质的，向组织实施监督的部门提出。属于委托性质的，由委托方向本单位提出。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品、信息的真实性和完整性负责。
6. 委托方在收到报告一个月内在来本单位办理退样手续，逾期由本单位自行处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。
7. 报告真伪查询
方式一：扫描报告封面右上角的二维码。
8. 本报告以中文为准，解释权属于本单位。
检测地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 33 号。
业务联系电话：0551-63855622(建筑消防、节水排灌)、63356267（电子电器）、63355216（机械轻工）、63499510（食品化工）、63356420（纤维纺织）、62635629（黄金珠宝）、0550-2350071（轨道交通）。
网址：www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratorys official stamps.
2. Except for full-text copying, no part of the report may be copied without the approval of this unit.
3. The test report is invalid without the signature of writer, auditor and approver, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. Scan the QR code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.
8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.